

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 02107746
PUBLICATION DATE : 19-04-90

APPLICATION DATE : 15-10-88
APPLICATION NUMBER : 63258385

APPLICANT : NIPPON STEEL CORP;

INVENTOR : TAKADA TSUKASA;

INT.CL. : C22C 38/24 C22C 38/00

TITLE : SPRING STEEL HAVING HIGH FATIGUE STRENGTH

ABSTRACT : PURPOSE: To improve fatigue strength and to heighten the design stress of a spring by regulating the index and size of nonviscous inclusions to optimum ranges, respectively, in a rolled steel wire having a specific composition.

CONSTITUTION: A steel having a composition consisting of, by weight, 0.55-0.70% C, 1.00-2.50% Si, 0.50-1.50% Mn, 0.50-2.50% Cr, 0.10-0.90% Mo, 0.05-0.50% V, and the balance essentially Fe is rolled into a wire rod. In a process for manufacturing a spring by using the above steel wire rod, appropriate treatments, such as surface soft nitriding, shot peening, and scragging, are applied to the steel wire rod. By the above treatments, the nonviscous inclusion index of contained nonviscous inclusions having a length(l)-to-width(d) ratio(l/d) of ≤ 5 is regulated to ≤ 10 in the L-section of the wire rod. Further, the size of the largest inclusion among the nonviscous inclusions is regulated to $\leq 15\mu$. By this method, a spring steel excellent in fatigue strength and capable of being used for automobile suspension, etc., can be provided.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 平2-107746

⑬ Int. Cl.³

C 22 C 38/24
C 22 C 38/00

識別記号

3 0 1 Z

序内整理番号

7047-4K
7047-4K

⑭ 公開 平成2年(1990)4月19日

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

⑮ 発明の名称 高疲労強度ばね鋼

⑯ 特 願 昭63-258385

⑰ 出 願 昭63(1988)10月15日

⑱ 発 明 者 子 安 善 郎 北海道室蘭市仲町12番地 新日本製鐵株式会社室蘭製鐵所内

⑲ 発 明 者 高 田 司 北海道室蘭市仲町12番地 新日本製鐵株式会社室蘭製鐵所内

⑳ 出 願 人 新日本製鐵株式会社 東京都千代田区大手町2丁目6番3号

㉑ 代 理 人 弁理士 三 浦 祐 治

明 細 書

1. 発明の名称

高疲労強度ばね鋼

2. 特許請求の範囲

(1) 重量%で

C : 0.55~0.70%, Si : 1.00~2.50%,

Mn : 0.50~1.50%, Cr : 0.50~2.50%,

Mo : 0.10~0.80%, V : 0.05~0.50%

を含有し、残部は実質的にFeからなる圧延鋼材において、非金属介在物が圧延鋼材の断面において、長さ l と巾 d の比(l/d)が5以下の非粘性介在物の非粘性介在物指数が10以下であり、かつ該非粘性介在物中最大の介在物大きさが15 μ 以下であること、を特徴とする、高疲労強度ばね鋼。

(2) 非粘性介在物が、SiO₂: 20~60%, Al₂O₃: 20%以下、CaO: 30%以下、MgO: 30%以下の組成の非粘性介在物である請求項(1)に記載の高疲労強度ばね鋼。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は自動車の懸架用のばね、あるいはエンジンの弁ばね等に用いられる疲労強度の優れたばね鋼に関するものである。

〔従来の技術〕

自動車エンジンの高出力化、車体の軽量化のため、エンジン弁ばねの高応力化、懸架ばねの高応力化のニーズが極めて高く、これに対応するための高強度ばね鋼が強く求められている。

従来エンジンの弁ばねに使用されるばね鋼としては、いわゆるオイルテンパー線が一般的であり、日本工業規格ではJIS G3561、G3565、G3566等に規定されている。

ところで最近の高強度化の要求は厳しいものがあり、これらJIS等で規定される鋼では要求を満たすことが難しくなり、さらに合金元素量を増したばね鋼が提案されている。(例えば特開昭59-177352、特開昭62-107044、特開昭62-177152)これらのばね鋼は連続炉による焼入・焼戻処理によりオイルテンパー線に加工後、冷間でばねに成

型される。高い疲労強度が必要な場合、更に軟空
化処理、ショットピーニング等により表面を硬化
して使用されている。

〔発明が解決しようとする課題〕

しかしこれらの鋼によっても、益々厳しくなる
高応力化の要求を満たすことは出来なかったのが
実状であった。

〔課題を解決するための手段〕

本発明者らは、さらにに高疲労強度が得られる
ばね鋼の成分について詳細な実験を行い、化学成
分を最適な配分とすると共に、鋼中の介在物の組
成を最適な範囲に調整することにより、極めて疲
労強度の高いばねが得られるばね鋼を発明した。
すなわち本発明は

重量％で

C : 0.55~0.70%, Si : 1.00~2.50%,
Mn : 0.50~1.50%, Cr : 0.50~2.50%,
Mo : 0.10~0.90%, V : 0.05~0.50%

を含有し、残部は実質的にFeからなる圧延鋼材
において、以下の非金属介在物の条件を満足する

の成分系を見出した。

更に次のような実験を行った。

第1図は引張強さ 230 kg/mm²の強度を有する
オイルテンパー鋼について中村式回転曲げ疲労試
験を行い、5000万回疲労強度と非粘性介在物指数
の関係を示す図である。非粘性介在物指数は、圧
延鋼材の断面において、長さsと巾dの比が
(s/d) ≤ 5の介在物について、日本ばね工業会
「ばね用鋼材における非金属介在物の顕微鏡試験
方法(昭和63年1月20日)」によって測定したもので
ある。図中、疲労限度比は、(疲労限/引張強さ)
である。

この図から非粘性介在物指数を10以下とする
ことにより、疲労強度が向上することが判る。

第2図は、5000万回疲労寿命付近の試験応力で
試験し、破断に至った試験片の破断起点を顕微鏡
で、疲労起点が介在物であった場合その介在物の大き
さで疲労寿命を層別して示した図である。介在物
の大きさは上記の非金属介在物の顕微鏡試験方法
で介在物の大きさを測定する方法に従って測定し

ことを特徴とする高疲労強度ばね鋼であり、

① 圧延鋼材の断面において、含有する長さs
と巾dの比(s/d)が5以下の非粘性介在物の非
粘性介在物指数が10以下であること、

② 上記非粘性介在物中の最大の介在物の大き
さが15μ以下であること、

また該非金属介在物が、SiO₂: 20~60%, Al₂O₃:
20%以下, CaO: 30%以下, MgO: 30%以下の組成
の非金属介在物である、高疲労強度ばね鋼である。

ばねの疲労寿命を向上せしめるためには、熱処
理後の鋼材が高強度で且つ韌性に富むものとなる
ように化学成分を調整し、また疲労破断の起点と
なる硬質の非金属介在物を少なくするとともに、
ばね製造工程において、表面軟質化、ショットピ
ーニング、セッチング等の適切な表面処理、表面
改質、表面残留応力のコントロールが重要である。
特に材料的には、上記の内の前二つが肝要である。

本発明者らは、ばね鋼の成分について、強度、
塑性、更に冷間での成型性の観点から研究し上記

た、第2図から介在物の大きさを15μ以下にす
ることにより疲労寿命が極めて高くなることが判
る。すなわち疲労破断の起点となる非粘性介在物
の最大の大きさを15μ以下にすることが重要で
ある。

本発明者等は、更にこれらの非金属介在物を分
析した結果、介在物の組成がSiO₂: 20~60%,
Al₂O₃: 20%以下, CaO: 30%以下, MgO: 30%以
下となっている場合に、非粘性介在物指数が10
以下となり且つ、大きさは15μ以下となることが
を見出した。

〔作用〕

以下に本発明の構成要件の限定理由について説
明する。

Cはオイルテンパー(焼入・焼戻)によりばね
として必要な強度を得るための元素であり、0.55
%未満では強度が得られず、一方0.70%を越す
と塑性、延性の低下が著しく冷間でのばね成型が
困難となるので避けなければならない。

Siはフェライト地に固溶し強度を上げ耐へた

図解 50kg/mm²で疲労試験をした結果、第1表中のA-1~A-3までの本発明例によるばねは、5000万回を越えても折損することがなかったが、比較例のB-1~B-2によるばねは全て折損した。

〔発明の効果〕


以上詳しく説明した如く、本発明はばねの疲労寿命の向上に成功したもので、疲労強度が向上した結果、ばねの設計応力を高くとることができ、ばねの軽量化、体積の低減等を通じて、自動車の性能向上を図ることが可能となった。

4. 図面の簡単な説明

第1図は引張強さ 230kg/mm²の強度を有するオイルテンパー線についての疲労強度と非粘性介在物指数の関係を示す図。

第2図は 5000万回疲労寿命付近の試験応力で試験し、破断に至った介在物の大きさと疲労寿命を肩別して示した図である。

第1図



特許出願人 新日本製鐵株式会社
代理人 三 浦 祐 治

第2図

